



РЕЗУЛТАТ  
ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКОГ ИСПИТИВАЊА  
ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

П 1648



Врста узорка **ПОЛИПРОПИЛЕНСКА ШТАМПАНА КЕСА**

Опис узорка Фолија је правоугаоног облика, са штампом у боји са спољашње површине, зелене боје. Површине су глатке и сјајне, без оштећења, без мириса.

Стране примесе нису присутне

Декларација Неоригинално паковање, без декларације

Параметар	Мер. јел.	Дозвољена вредност	Испитана вредност	Метода испитивања
Укупна миграција	mg/dm <sup>2</sup>	макс. 10	9,60	гравиметријски

Миграција метала (модел раствор 3% CH<sub>3</sub>COOH):

Pb (олово)	mg/l	макс. 0,5	< 0,010	У.05.39 *
Cd (кадмијум)	mg/l	макс. 0,05	< 0,005	У.05.39 *
Cr (хром)	mg/l	макс. 0,1	< 0,010	У.05.39 *
Co (кобалт)	mg/l	макс. 5	< 0,010	У.05.39 *
Zn (цинк)	mg/l	макс. 50	< 0,010	У.05.39 *
Hg (жива)	mg/l	макс. 0,01	< 0,005	У.05.39 *
As (арсен)	mg/l	макс. 0,1	< 0,010	У.05.39

Напомена: /

Легенда:

\*Акредитована метода испитивања

У.05.39 – Одређивање садржаја метала у пластици методом оптичке емисионе спектрометрије – ICP-OES

**КОМЕНТАР:**

На основу добијених вредности испитиваних параметара узорак **ОДГОВАРА** чл.25 тач.1,2 Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет (Сл.л. СФРЈ 26/83,61/84,56/86,50/89,18/91).

Датум	Испитивање урадио	Извештај одобрио
14.11.2016.	Јелица Ђоровић, специјалиста санитарне хемије	Јелица Ђоровић, специјалиста санитарне хемије